

# Enduit 624 Taloché Grain Moyen

Enduit de parement plastique d'aspect taloché.  
Extérieur.



## Description de produit

Domaine d'utilisation	Revêtement plastique épais pour la décoration et la protection des supports neufs et anciens de nature minérale, tels qu'enduit hydraulique (à base de ciment, chaux, ...), béton, maçonnerie enduites, anciennes peintures et RPE adhérents.
Propriétés	Mise en oeuvre facile Bonne adhérence Garnissant Perméable à la vapeur d'eau Bonne résistance aux intempéries et aux agressions polluantes
Liant	A base de dispersion synthétique.
Conditionnement	25 kg
Teintes	Blanc. Avec le système ColorExpress® dans les teintes pastel ou moyennes de nos nuanciers ainsi que beaucoup d'autres. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu. Avec les Teintes Vives Amphibolin ou Teintes Alpinacolor (ne pas dépasser 5%).
Degré de brillance / Aspect	Mat - taloché
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: 1.8</li> <li>■ Classement selon EN 1062-1: E5 V2 W2 A0</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille II, classe 2b (NF T 36-005)</li> <li>■ Extrait-sec pondéral: Env. 83%</li> </ul>

## Application

Supports appropriés	Tous fonds visés par le DTU 59.2. Maçonnerie enduite, béton, anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs, exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre. <b>Maçonnerie enduite :</b>



Elimination des parties non adhérentes et ragréage. Elimination par ponçage de la pulvérulence superficielle. Appliquer une couche de Caparol 610 (teinté si besoin dans la teinte de finition)

**Béton :**

Reprise des épaufrures éventuelles. Elimination par ponçage de la pulvérulence superficielle. Ragréage éventuel. Appliquer une couche de Caparol 610 (teinté si besoin dans la teinte de finition)

**Anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture ou d'un ancien RPE, adhérents :**

Nettoyage des surfaces, élimination des pulvérulence superficielles. Appliquer une couche de Caparol 610 (teinté si besoin dans la teinte de finition)

Système d'application	Appliquer sur le support préparé une couche d' Enduit 624 Taloché Grain Moyen appliqué à la taloche inox dans l'épaisseur du grain, et structurée à la taloché plastique rectangulaire.
Méthode d'application	Lisseuse inox, taloche plastique rectangulaire. Application mécanisée : machine à enduire (buses Ø 6 à 8 mm), cuve sortie basse.
Consommation / Rendement	1.8 à 2 kg/m <sup>2</sup> Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +5°C et inférieure à +35°C , hygrométrie inférieure à 80 %
Séchage/Temps de séchage	A 20°C et 65% d'humidité relative : Sec : après 24 heures, sec à coeur : après 3 jours. Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi. Durant les pauses, garder les outils trempés dans l'eau.

## Conseil

Introduction	Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes. A l'extérieur, l'application de Capatect 624 Taloché Grain Moyen se limite à des surfaces verticales.
Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la benzisothiazolinone, de la methylisothiazolinone et de l'octylisothiazolinone.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010).Teneur en COV du produit: <40 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

### Fiche technique Enduit 624 Taloché Grain Moyen · Edition: mai 2017

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.